Utilizamos cookies para melhorar a sua experiência de navegação e manutenção da página. Para continuar navegando, implica que está de acordo com o uso dos cookies.

SAIBA MAIS (HTTP://PT.ESAB.NET/PT/PT/ABOUT/PRIVACY.CFM) **FECHAR ()**

OK TUBRODUR 15.40

SOLICITE UMA COTAÇÃO DESTE PRODUTO.

DESCRIÇÃO GERAL (/PT/PT/PRODUCTS/INDEX.CFM?FUSEACTION=HOME.PRODUCT&PRODUCTCODE=410256&TAB=1)

DOCUMENTOS E ESPECIFICAÇÕES

INFORMAÇÕES PARA ENCOMENDA (/PT/PT/PRODUCTS/INDEX.CFM?FUSEACTION=HOME.PRODUCT&PRODUCTCODE=410256&TAB=4)

TODOS LIGAS RESISTENTES AO DESGASTE (/PT/PT/PRODUCTS/INDEX.CFM?FUSEACTION=HOME.PRODUCT&PRODUCTCODE=410256&TAB=5)

Análise de Metal de Soldadura			
C1 shielding gas			
Mn	**C**	**Si**	**Cr**
1.40 %	0.21 %	1.10 %	1.47 %

Valores de depósito				
Amps	**Diâmetro**	**Taxa de Deposição**	**Velocidade de alimentação do fio**	**Volts**
250-350 A	1.6 mm	2.4-6.8 kg/h	5.0-12.6 m/min	28-34 V

Classificações:	EN 14700, T Fe1, Weld Metal

Alloy Type:	Martensitic steel weld metal
Welding Current:	DC+