Utilizamos cookies para melhorar a sua experiência de navegação e manutenção da página. Para continuar navegando, implica que está de acordo com o uso dos cookies.

SAIBA MAIS (HTTP://PT.ESAB.NET/PT/PT/ABOUT/PRIVACY.CFM) **FECHAR ()**

OK TUBRODUR 60 G M

SOLICITE UMA COTAÇÃO DESTE PRODUTO.

DESCRIÇÃO GERAL (/PT/PT/PRODUCTS/INDEX.CFM?FUSEACTION=HOME.PRODUCT&PRODUCTCODE=410648&TAB=1)

DOCUMENTOS E ESPECIFICAÇÕES

INFORMAÇÕES PARA ENCOMENDA (/PT/PT/PRODUCTS/INDEX.CFM?FUSEACTION=HOME.PRODUCT&PRODUCTCODE=410648&TAB=4)

TODOS LIGAS RESISTENTES AO DESGASTE (/PT/PT/PRODUCTS/INDEX.CFM?FUSEACTION=HOME.PRODUCT&PRODUCTCODE=410648&TAB=5)

Análise de Metal de Soldadura				
Mn	**Mo**	**C**	**Si**	**Cr**
0.78 %	1.00 %	0.67 %	0.71 %	5.33 %

Valores de depósito				
Diâmetro	**Amps**	**Taxa de Deposição**	**Velocidade de alimentação do fio**	**Volts**
1.2 mm	-	-	-	-
1.6 mm	150-450 A	1.8-9.0 kg/h	2.4-11.9 m/min	21-40 V

Classificações:	EN 14700, T Z Fe2, Weld Metal, DIN 8555, MF6-55GP, Weld Metal

Alloy Type:	5%Cr 1%Mo
Welding Current:	DC+